

bicomat®

Glas/PP Faser Nadelmatte

Produkteigenschaften

Als Unterboden- und Innenverkleidungen.

Technische Eigenschaften		Lieferformen						
Material	Gemisch aus E-Glas und PP-Fasern (thermisch stabilisiert)	Standard-Dicke (PA011)	10/15/20/25 mm					
Bindemittel	PP-Faser	Flächengewicht (PA011)	400 – 2.000 g/m²					
Schlichtegehalt (PA003) (in Anlehnung an ISO 1887)	0,08 ± 0,04	Glasfaseranteil	30 – 70 %					
		Standard-Dichte	100 (70 – 130 möglich)					
		Max. Breite	2200 mm					
		Standardbreite	1000 mm					
		Rollenlänge	5 – 30 m					

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER GLASFASER	SiO ₂	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	MgO+CaO	K ₂ O+Na ₂ O	Rest
(mean temperature, ρ= 110 kg/m³, fibre 140)	°C	50	100	200	300	400

Die angegebenen technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik